

produce & better product to customers

黒錆転換剤

NMC Bコート

【特長】

赤錆を不活性物質である黒錆に転換することで、赤錆の進行を防止、冷却管や機器・機材などの寿命を大幅にUPします。成分はすべて食品添加物で構成されており、人体・環境に優しい製品です。

【性状・成分】

主成分：タンニン酸 色：黄白色～淡褐色粉体
pH：3.5 (100g/20℃)

【用途】

モールド金型、ダイキャスト金型の冷却管の赤錆の抑制
中古機械の塗装前処理
中古自動車の下回りの黒錆転換処理



50g・500g ポリ容器入り

【使用法】

冷却管内の転換処理の場合は、前もって管内のスケール・錆除去を行った後Bコートに必要な容量に希釈して冷却管内を約 60 分程度循環させます。処理が終わったらそのまま 30 分放置し、その後エアブローでBコートを抜き取ってください。

塗装の前処理で使用する場合は、処理面の浮き錆、コブ錆、油汚れ等を予め除去してください。赤錆の上から刷毛などでBコートを塗布してください。3分～5分で赤錆から黒錆に転換されます。黒錆部分が乾燥したのを確認後、塗装してください。

【注意事項】

ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

長時間使用の場合はゴム手袋をご使用ください。

直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

販売店

 株式会社 **NMC** <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションコート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852