

produce & better product to customers

防錆添加剤

HYP-BT1

【特長】

水溶性クーラントに添加する鉄・鋳鉄用防錆添加剤です。
水希釈使用で鉄・鋳鉄の一時防錆としてもご使用できます。
泡立ち性が少ない水溶性防錆剤です。

【性状・成分】

主成分：有機酸アミン塩 色：淡黄色
Ph:7.7 (1%) 比重：1.08 (20℃)

【用途】

- ・水溶性クーラントの鉄・鋳鉄加工時の防錆力補助
- ・作業工程間の鉄・鋳鉄の一時防錆



4kg

【使用法】

- ・水溶性クーラン用防錆添加剤として、鉄材加工時に 0.5～1% 添加してください。追加添加は加工材料の変色が出た場合に初回の量を添加してください。※鋳鉄加工時は 2% 添加。
- ・鉄・鋳鉄の一時防錆には 50～100 倍に水希釈してご使用ください。
※鋳鉄は 50 倍希釈

【注意事項】

材質によっては変色する場合があります、端材などを使ってあらかじめご確認ください。
ご使用前に必ず「製品安全データシート」をお読みください。
水溶性クーラントの防錆添加剤として使用する場合、事前に机上試験でお試しの上、ご使用ください。※添加量が多い場合、泡立ちすることがあります。
直射日光が当たらないよう、冷暗所に保管してください。

販売店

 **株式会社NMC** <http://www.kk-nmc.jp> 

東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F
Tel:052-684-7852