

produce & better product to customers

アルミ・鉄・非鉄用水溶性防錆剤

# HYP-AL1 2508

## 【特長】

アルミ・鉄・銅合金に使用可能な水溶性防錆剤です。水希釈でき（40～70 倍）経済的です。水溶性加工液でアルミを加工する場合の変色抑制添加剤としてもご使用できます。泡立ちもなくシャワー洗浄時の防錆・変色防止剤としても効果を発揮します。

## 【性状・成分】

主成分：有機酸アミン塩 色：淡黄色  
Ph6.7～7.7（1%） 比重：1.08（20℃）

## 【用途】

- ・ 作業工程間のアルミの変色抑制
- ・ 鉄鋼、鋳鉄、銅合金の一時防錆
- ・ 水溶性クーラントでのアルミ加工時の添加剤
- ・ 洗浄液の添加剤

## 【使用法】

- ・ 防錆剤として使用する場合  
40～70 倍に希釈して浸漬又は噴霧してご使用ください。  
塗布、浸漬させてから 30 秒経過後、エアブローを行ってください。  
防錆期間は室内で 1～2 週間程度です。※環境によって短くなる場合があります。
- ・ 水溶性加工液の添加剤として使用する場合  
クーラント容量の 0.2%～0.5%（200L の場合 400cc～1000cc）を添加してください。  
最初に 0.2%を添加して、効果が少ない場合は 0.5%まで追加してください。  
追加添加のタイミングは、使用状況によって変わります。

## 【注意事項】

材質によっては変色する場合があります、端材などを使ってあらかじめご確認ください。  
ご使用前に必ず「安全データシート」をお読みください。  
水溶性クーラントの変色抑制剤として使用する場合、事前に机上試験でお試しのの上、ご使用ください。  
直射日光が当たらないよう、冷暗所に保管してください。



1kg 4kg 18kg

販売店

 株式会社NMC <http://www.kk-nmc.jp>



東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27  
Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp  
神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート6C-08号  
Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp  
福岡営業所：福岡県古賀市米多比1655-5  
Tel.092-609-9090 Fax.092-609-9091 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp  
名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F  
Tel:052-684-7852