

毒劇物非該当

ステンレスの溶接焼け・レーザー加工後の焼落としバリ取り剤

ハイプロステンフレンド HP

浸漬用 5Kg, 20Kg

フッ酸非含有 PRTR 法非該当
極めて安全フレンドリーな製品です。

【特長】

- ・フッ酸非含有でありながら、含有製品同等の洗浄力を誇ります。
- ・ガスの発生や刺激臭も殆んどなく、使い勝手は抜群です。
- ・安全な作業環境作りに大きく貢献します。

【性状・成分】

- ・主成分：無機酸・有機酸・両性活性剤・水 PH：1未満

【用途】

- ・ステンレスの溶接焼け落とし剤として（浸漬用）
- ・レーザー加工後の焼け除去とバリ取りに最適です。

【使用法】

- ・本製品は硬質プラスチック容器、またはホウロウ容器をお使いください。金属容器は使用しないでください。
- ・原液または状況に応じて水で希釈してお使いいただけます。
- ・焼けとり、バリ取りの浸漬時間は状況により変わります。状況を見ながら引き上げてください。
- ・洗浄後はワークを十分に水洗してください。その際刷毛等の柔らかいものでブラッシングする事をお勧めします。

【注意事項】

- ・ご使用前に必ず製品安全データシートをお読みください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光を避け換気の良い冷暗所（5℃～50℃以内）に保管ください。
- ・廃液は廃棄物処理業者に委託してください。

（ご要望に応じご紹介いたします。）

販売店

■ 総発売元  極東貿易株式会社 基幹材料システム部

■ 総販売元<お問合せ>  株式会社NMC

東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel. 042-345-1356 Fax. 042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区住吉宮町2-19-20

Tel. 078-842-6096 Fax. 078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp

福岡営業所：福岡県福岡市博多区西春日3-2-21

Tel. 092-585-6360 Fax. 092-585-6369 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp

名古屋連絡事務所：愛知県名古屋市中区錦1-17-13 名興ビルディング2F

Tel: 052-684-7852

URL <http://www.kk-nmc.jp>