

produce & better product to customers

硬質被膜防錆剤(有機則非該当)

NMC NP コート1

【特長】

JIS 規格 NP-1 と同等の防錆力があります。

キャス試験（JIS Z 2371）で 72 時間以上の防錆力を発揮します。※2 度塗りの場合塗布しやすい動粘度で作業性のよい防錆剤です。

微粒子化した防錆成分により薄膜でも優れた防錆力を発揮します。

被膜はNMC製の安全な脱脂洗浄剤で除去できます。

作業者の健康に配慮した、有機溶剤中毒予防規則・PRTR 法非該当の防錆剤です。

【性状・成分】

色：黒色 引火点：4℃

【用途】

屋内・屋外での機械、鋼材、金型、車両下廻りなどの長期防錆
重工長大の作業現場に最適な防錆剤です。

【使用法】

製品の特性上、沈殿物が発生します。ご使用前に缶を出来る限りよく振ってから
ご使用ください。

溶剤対応の噴霧器やハケ等で塗布してください。

2度塗りする事により強固な被膜が得られます。

その際は、5～10 分程経過してから塗布してください。

【注意事項】

ご使用前に必ず「安全データシート（SDS）」をお読みください。

乳幼児の手の届かないところに保管してください。

火気近くでの使用を避け、換気の良い場所で打行をおこなってください。

直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

危険物 第四類第一石油類

荷姿：12k g 缶

販売店

 **株式会社 NMC** URL <http://www.kk-nmc.jp>

東京本社：東京都小平市小川西町4-14-27

Tel.042-345-1356 Fax.042-345-1527 E-mail nmc@kk-nmc.jp

神戸営業所：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸773377-16C-08号

Tel.078-842-6096 Fax.078-842-6196 E-mail kobe@kk-nmc.jp

福岡営業所：福岡県福岡市博多区西春日3-2-21

Tel.092-585-6360 Fax.092-585-6369 E-mail fukuoka@kk-nmc.jp